



TOGNAZZONI S.R.L.

VIA R. LOMBARDI 18 - 46010 LEVATA DI CURTATONE (MANTOVA)
TEL. 0376/290104 - FAX 0376/290205 - E-MAIL: info@tognazzoni.it

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

IMPERMEABILI MONOUSO IN POLIETILENE AZZURRO

Codice

Descrizione

531

IMPERMEABILI MONOUSO IN POLIETILENE AZZURRO

CON MANICHE LUNGHE

SPESSORE 30 MY c.ca - LUNGHEZZA CM. 140 c.ca

Confezione: BUSTE DA N. 1 PEZZO

Paese di origine: ITALIA

Prodotto non certificato

Composizione del prodotto: POLIETILENE A BASSA DENSITA'

Prove e controlli effettuati: CONTROLLO QUALITA'

SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA

FILM UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI IMPERMEABILI MONOUSO POLIETILENE A MANICA LUNGA - LUNGHEZZA CM. 140 - SPESSORE 30 MY c.ca - COLORE AZZURRO
Confezione: N. 1 PEZZO
(Cod. Art. 531)

1)	NATURA CHIMICA DEL PRODOTTO	POLIETILENE A BASSA DENSITA'
2)	PROPRIETA' FISICHE • STATO FISICO..... • TEMPERATURE CARATTERISTICHE..... • SOLUBILITA'..... • DENSITA'.....	A 20° C.: film plastico Colore: verde Di fusione: da 100 a 120° C. Dall'inizio della decomposizione: 300° C. ca Nell'acqua a 20° C.: non solubile Da 0,92 a 0,98 g/cm3

SCHEDA TECNICA

FILM UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI IMPERMEABILI MONOUSO IN POLIETILENE A MANICA LUNGA - LUNGHEZZA CM. 140 – SPESSORE 30 MY c.ca – COLORE AZZURRO
 Confezione: N. 1 PEZZO
 (Cod. Art. 531)

	PROPRIETA'	Film PE
	Melt Flow Index 190° C.....	2,0
	Densità.....	0,924
PROPRIETA' TERMICHE	Punto di fusione.....	113
	Temperatura di infragilimento.....	-75
	Temperatura di rammollimento (Vicat 1 kg).....	96
PROPRIETA' MECCANICHE	Carico di snervamento.....	12
	Carico di rottura.....	12
	Allungamento a rottura.....	22
	Modulo secante 1%.....	17
	Modulo a flessione.....	250
	Resistenza alla lacerazione (Eimendorf).....	580
	Impatto Izod.....	200
	Resistenza all'impatto (Dart Drop Test).....	230
	Coefficiente di frizione dinamico (COF).....	70
	Durezza (Shore D).....	50
	Resistenza ai tensioattivi (ESCR).....	100
PROPRIETA' OTTICHE	Clarity.....	18
	Haza.....	7,5
	Gloss 45°.....	65
	Intervallo spessori suggeriti.....	26 80
ADDITIVI	Slip Agent.....	Alto
	Antiblocking.....	Alto
	Altri.....	
	<u>Caratteristiche principali:</u> buone caratteristiche ottiche e drawdown	

Le informazioni e i dati qui contenuti sono resi noti da parte nostra con la migliore esattezza. Tuttavia questa esattezza non è oggetto di garanzia ed i dati comunicati non costituiscono né implicano, in termini generali, alcuna garanzia o impegno da parte della Società. I diritti eventuali dei titolari di brevetti sono espressamente riservati.

